

4. Кольца направляющие и ленты

Чертеж	Наименование	Материал	Предельный диапазон применения		
			Скорость	Динамическое контактное давление	Температура
	Кольца E 20 E 21 E 22	полиамид наполненный	≤ 2 м/с	≤ 10 Н/мм ²	- 60°C + 150°C
	Кольца K 68 K 69 A251	полиацеталь POM PM 9902	≤ 1 м/с	≤ 40 Н/мм ²	- 30°C + 125°C
	Кольца KB SB	текстолит HGW HG 517	≤ 1 м/с	≤ 50 Н/мм ² при + 60°C ≤ 25 Н/мм ² при + 100°C	- 40°C + 120°C
	Кольца FRI FRA	полиамид наполненный PA 4112	≤ 1 м/с	≤ 40 Н/мм ² при + 20°C ≤ 30 Н/мм ² при + 100°C	- 30°C + 100°C
	Кольцо K 73 Лента KPB	полиэфирная смола PR 6501	≤ 1 м/с	≤ 100 Н/мм ²	- 40°C + 120°C
	Ленты KFB 9287 KBT ABT FB 01	PTFE-бронза - PTFE B500 PTFE B602	≤ 15 м/с	≤ 15 Н/мм ² при + 20°C $\leq 7,5$ Н/мм ² при + 80°C ≤ 5 Н/мм ² при + 120°C	- 40°C + 200°C